

Dichiarazione di Prestazione D.o.P. secondo il Regolamento (UE) n° 305/2011		n° 3164-22-a	
1.	Codice prodotto: PBR@_8_12_basaltico		
2.	Uso previsto del prodotto da costruzione, conformemente alle norme EN13043-2004: Aggregati per miscele bituminose e trattamenti superficiali per strade e altre aree soggette a traffico		
3.	Nome e indirizzo del fabbricante: Vaccari Antonio Giulio S.p.A. Via Chemello, 12/d - 36075 MONTECCHIO MAGGIORE (VI) Tel. 0444 492330 - email: amminist@vaccarighiaia.it		
4.	Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all'All. V del CPR: 2+		
5.	Organismo notificato: ICMQ S.p.A. Via G, De Castilia, 10 – 20124 Milano, organismo notificato n° 1305		
6.	Prestazione dichiarata:	Prestazioni	
		UNI EN 13043:2004	
	Caratteristiche essenziali		
	Granulometria	d/D	8/12,5
		Categoria	GC85/15
	Granulometria tipica	Categoria	
		%	
	Contenuto di polveri / fini	Categoria	f1
	Massa Volumica dei granuli	Dichiarato Mg/m3	2,88
	Massa Volumica dei granuli s.s.a.	Dichiarato Mg/m3	2,98
	Assorbimento acqua	Dichiarato % WA	
	Qualità dei fini (MB)	Dichiarato g/kg	
	Affinità ai leganti bituminosi aggregato grosso	Dichiarato % (6h - 24h)	90 - 85
	Composizione chimica	Dichiarato	NPD
	Cloruri	Dichiarato %C	
	Solfati solubili in acido	Categoria	
	Zolfo totale	Categoria	
	Sostanza humica		
	Durabilità allo shock termico	Dichiarato	1,6
	Resistenza allo shock termico	Dichiarato	VLA1,8
	Resistenza al gelo-disgelo	Categoria	F1
	Reattività alcali-silice		
	Analisi petrografica	Roccia basaltica composto in prevalenza da basalto afirico	
	Acido fulvico	NPD	
	Impurezze organiche leggere	NPD	
	Indice di forma	SI20	
	Coefficiente di appiattimento	FI15	
	Percentuale di superfici frantumate aggregato grosso	C100/0	
	Resistenza alla frammentazione	LA15	
	Contenuto in conchiglie	NPD	
	Resistenza all'usura	MDE15	
	Resistenza alla legabilità	PSV51	
	Resistenza abrasione superficiale	AAV10	
	Resistenza abrasione pneumatici chiodati	NPD	
	Costituenti di aggregati grossi riciclati	NPD	
	Contenuto di solfato idrosolubile degli aggregati riciclati	NPD	
	Influenza sul tempo di inizio presa del cemento (aggregati riciclati)	NPD	
	Contenuto di carbonato negli aggregati e riciclati	NPD	
	Stabilità di volume - ritiro per essiccamento	NPD	
	Stabilità di volume - disintegrazione di silicato di calcio delle scorie d'altoforno raffreddate ad aria		
	Stabilità di volume - disintegrazione ferrosa delle scorie d'altoforno raffreddate ad aria		
	Stabilità di volume degli aggregati di scorie d'acciaio		
	Sonnenbrand		
	Costituenti che influenzano la stabilità di volume delle scorie d'altoforno raffreddate ad aria	NPD	
7.	La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.		
Firmato a nome e per conto del fabbricante Montecchio Maggiore, 11/02/2026		Vaccari Nicola Giulio Responsabile del sistema di gestione VACCARI ANTONIO GIULIO Spa Via Chemello, 12/d - 36075 MONTECCHIO MAGGIORE (VI) Tel. 0444 492330 - email: amminist@vaccarighiaia.it 	