

Vaccari	Scheda Tecnica GRANIGLIA BASALTICA FINE	pag. 1 di 1
----------------	---	-------------

Nome commerciale: GRANIGLIA BASALTICA FINE

Produttore: VACCARI ANTONIO GIULIO S.p.A.

Sito produttivo: Stabilimento "Bertocchi", San Pietro Mussolino (VI)

CARATTERISTICHE FISICO – CHIMICHE:

Granulometria	d/D [mm]	4/10	
Percentuale di materiale passante al setaccio da 10 mm		90 % - 100 %	
Percentuale di materiale passante al setaccio da 8 mm		> 55 %	
Percentuale di materiale passante al setaccio da 4 mm		0 % - 15 %	
Contenuto in fini e polveri	% max passante al setaccio 0,063 mm	1%	
Massa Volumica dei granuli	Dichiarato min/max [Mg/m ³]	2,96	3,06
Massa Volumica dei granuli a superficie satura asciutta	Dichiarato min/max [Mg/m ³]	2,91	3,01
Assorbimento Acqua	Dichiarato min/max [%WA]	0,75	0,85
Umidità totale granuli	% max	5%	
Indice di forma	Categoria	Sl₂₀	
Coefficiente di appiattimento	Categoria	Fl₂₀	
Resist. alla frammentazione aggregato grosso	Categoria	LA₁₅	
Analisi petrografica		Basalto alcalino olivino	