

Conglomerato bituminoso ad elevato tenore di vuoti

DREN 16 PMB 45/80-70

Impianto di Montecchio Maggiore

D.o.P.: 4198-16-a

Requisiti generali + requisiti empirici

Contenuto di vuoti

-massimo

 $V_{\max 24}$

-minimo

 $V_{\min 18}$

Sensibilità all'acqua

ITSR_{NR}

Temperatura della miscela

140 °C - 175 °C

Granulometria (passante)

Staccio da 22,4 mm

98 - 100

Staccio da 16 mm

90 – 100

Staccio da 8 mm

11 – 31

Staccio da 2 mm

8 – 22

Staccio da 0,5 mm

2 – 16

Staccio da 0,063 mm

2,6 – 7,6

Contenuto di legante sul peso della miscela

 $B_{\min 4,0}$

Resistenza a deformazione permanente

NPD

Resistenza all'abrasione da pneumatici scolpiti (chiodati)

NPD

Reazione al fuoco

NPD

Sostanze pericolose

NPD