

Vaccari Antonio Giulio S.p.A.**13**

1305-CPR-0804

EN 13108-7**Conglomerato bituminoso ad elevato tenore di vuoti****DREN 12 PMB 45/80-70****Impianto di Montecchio Maggiore****D.o.P.: 4254-16-a****Requisiti generali + requisiti empirici**

Contenuto di vuoti

-massimo

 $V_{\max NR}(-)$

-minimo

 $V_{\min NR}(-)$

Sensibilità all'acqua

 $ITSR_{NR}$

Temperatura della miscela

140 °C - 175 °C

Granulometria (passante)

Staccio da 16 mm

98 - 100

Staccio da 12,5 mm

90 - 100

Staccio da 6,3 mm

46 - 66

Staccio da 4 mm

20 - 40

Staccio da 2 mm

9 - 29

Staccio da 0,5 mm

6 - 20

Staccio da 0,25 mm

5 - 15

Staccio da 0,063 mm

4,3 - 9,3

Contenuto di legante sul peso della miscela

 $B_{\min 4,5}$

Perdita di granuli

NPD

Drenaggio del legante

NPD

Permeabilità

NPD

Reazione al fuoco

NPD

Sostanze pericolose

NPD

Caratteristiche aggiuntive non richieste dalla normativa:

Resistenza a trazione indiretta

ITS 0,7 N/mm²

Valori Marshall:

-stabilità Marshall minima

 $S_{\min 9,0}$

-stabilità Marshall massima

 $S_{\max 12}$

-scorrimento Marshall

 $F_2 - F_4$

-rigidezza Marshall minima

 $Q_{\min 2,5}$