

Conglomerato bituminoso prodotto a caldo per strade ed altre aree soggette a traffico

CB 31,5 base MB 50/70

Impianto di Montecchio Maggiore

D.o.P.: 4323-16-a

Requisiti generali + requisiti empirici

Contenuto di vuoti

-massimo

$V_{\max 7}$

-minimo

$V_{\min 3}$

Minimo di vuoti riempiti da bitume

NPD

Massimo di vuoti riempiti da bitume

NPD

Vuoti nell'aggregato minerale

NPD

Sensibilità all'acqua

$ITSR_{NR}$

Temperatura della miscela

140 °C - 180 °C

Granulometria (passante)

Staccio da 45 mm

98 - 100

Staccio da 31,5 mm

90 - 100

Staccio da 16 mm

71 - 91

Staccio da 8 mm

34 - 54

Staccio da 2 mm

18 - 38

Staccio da 0,5 mm

6 - 20

Staccio da 0,25 mm

9 - 19

Staccio da 0,063 mm

3,3 - 8,3

Contenuto di legante sul peso della miscela

$B_{\min 3,2}$

Resistenza a deformazione permanente

NPD

Resistenza all'abrasione da pneumatici scolpiti (chiodati)

NPD

Reazione al fuoco

NPD

Sostanze pericolose

NPD