

Conglomerato bituminoso prodotto a caldo per strade ed altre aree soggette a traffico

CB 12 usura PMB 45/80-80

Impianto di Montecchio Maggiore

D.o.P.: 4352-16-a

Requisiti generali + requisiti empirici

Contenuto di vuoti

-massimo

V_{max5}

-minimo

V_{min3}

Minimo di vuoti riempiti da bitume

VFB_{min65}

Massimo di vuoti riempiti da bitume

VFB_{max86}

Vuoti nell'aggregato minerale

VM_{Amin14}

Sensibilità all'acqua

ITSR_{NR}

Temperatura della miscela

140 °C - 180 °C

Granulometria (passante)

Staccio da 20 mm

98 - 100

Staccio da 12,5 mm

90 - 100

Staccio da 6,3 mm

60 - 80

Staccio da 4 mm

38 - 58

Staccio da 2 mm

29 - 49

Staccio da 0,5 mm

10 - 24

Staccio da 0,25 mm

8 - 18

Staccio da 0,063 mm

5,1 - 10,1

Contenuto di legante sul peso della miscela

B_{min4,4}

Resistenza a deformazione permanente

NPD

Resistenza all'abrasione da pneumatici scolpiti (chiodati)

NPD

Reazione al fuoco

NPD

Sostanze pericolose

NPD