

Conglomerato bituminoso ad elevato tenore di vuoti**CB 12,5 usura PMB 10/40-70****Impianto di Montecchio Maggiore****D.o.P.: 4390-16-a****Requisiti generali + requisiti empirici**

Contenuto di vuoti

-massimo

V_{max}9

-minimo

V_{min}4,5

Minimo di vuoti riempiti da bitume

VFB_{min}60

Massimo di vuoti riempiti da bitume

VFB_{max}80

Vuoti nell'aggregato minerale

VMA_{min}14

Sensibilità all'acqua

ITSR_{NR}

Temperatura della miscela

140 °C - 180 °C

Granulometria (passante)

Staccio da 20 mm

98 - 100

Staccio da 12,5 mm

90 - 100

Staccio da 6,3 mm

30 - 50

Staccio da 2 mm

18 - 32

Staccio da 0,5 mm

7 - 21

Staccio da 0,25 mm

6 - 16

Staccio da 0,063 mm

5 - 10

Contenuto di legante sul peso della miscela

B_{min}4,2

Resistenza a deformazione permanente

NPD

Resistenza all'abrasione da pneumatici scolpiti (chiodati)

NPD

Reazione al fuoco

NPD

Sostanze pericolose

NPD