
Vaccari Antonio Giulio S.p.A.

13**1305-CPR-0804****EN 13108-1****Conglomerato bituminoso prodotto a caldo per strade ed altre aree soggette a traffico****CB 22 bin 50/70****Impianto di Montecchio Maggiore****D.o.P.: 4456-15-a****Requisiti generali + requisiti empirici**

Contenuto di vuoti

-massimo

-minimo

Minimo di vuoti riempiti da bitume

Massimo di vuoti riempiti da bitume

Vuoti nell'aggregato minerale

Sensibilità all'acqua

Temperatura della miscela

Granulometria (passante)

Staccio da 31,5 mm

Staccio da 22,4 mm

Staccio da 11,2 mm

Staccio da 8 mm

Staccio da 2 mm

Staccio da 0,5 mm

Staccio da 0,25 mm

Staccio da 0,063 mm

 $V_{\max 8,0}$ $V_{\min 4,0}$ $VFB_{\min 55}$ $VFB_{\max 74}$ $VMA_{\min 14}$ $ITSR_{NR}$

140 °C - 180 °C

98 - 100

90 - 100

71 - 91

61 - 81

25 - 45

8 - 22

6 - 16

3,3 - 8,3

Contenuto di legante sul peso della miscela

Resistenza a deformazione permanente

Resistenza all'abrasione da pneumatici scolpiti (chiodati)

Reazione al fuoco

Sostanze pericolose

 $B_{\min 4,0}$

NPD

NPD

NPD

NPD

Caratteristiche aggiuntive non richieste dalla normativa:

Resistenza a trazione indiretta

ITS 1,0 N/mm²

Valori Marshall:

-stabilità Marshall minima

-stabilità Marshall massima

-scorrimento Marshall

-rigidezza Marshall minima

 $S_{\min 10}$ $S_{\max 15}$ $F_2 - F_4$ $Q_{\min 3,0}$