

Vaccari Antonio Giulio S.p.A.**13**

1305-CPR-0804

EN 13108-1**Conglomerato bituminoso prodotto a caldo per strade ed altre aree soggette a traffico****CB 16 bin 50/70****Impianto di Montecchio Maggiore****D.o.P.: 4457-15-a****Requisiti generali + requisiti empirici**

Contenuto di vuoti

-massimo

-minimo

Minimo di vuoti riempiti da bitume

Massimo di vuoti riempiti da bitume

Vuoti nell'aggregato minerale

Sensibilità all'acqua

Temperatura della miscela

Granulometria (passante)

Staccio da 20 mm

Staccio da 16 mm

Staccio da 8 mm

Staccio da 4 mm

Staccio da 2 mm

Staccio da 0,5 mm

Staccio da 0,25 mm

Staccio da 0,063 mm

Contenuto di legante sul peso della miscela

Resistenza a deformazione permanente

Resistenza all'abrasione da pneumatici scolpiti (chiodati)

Reazione al fuoco

Sostanze pericolose

Caratteristiche aggiuntive non richieste dalla normativa:

Resistenza a trazione indiretta

Valori Marshall:

-stabilità Marshall minima

-stabilità Marshall massima

-scorrimento Marshall

-rigidezza Marshall minima

 $V_{\max 8,0}$ $V_{\min 4,0}$ $VFB_{\min 55}$ $VFB_{\max 77}$ $VMA_{\min 14}$ $ITSR_{NR}$

140 °C - 180 °C

98 - 100

90 - 100

67 - 87

45 - 65

27 - 47

9 - 23

6 - 16

3,6 - 8,6

 $B_{\min 4,2}$

NPD

NPD

NPD

NPD

ITS 1,0 N/mm² $S_{\min 10}$ $S_{\max 15}$ $F_2 - F_4$ $Q_{\min 3,0}$