

Vaccari Antonio Giulio S.p.A.

Stabilimento "Gualda" di Montecchio Maggiore (VI)

Giacimento presso il bacino di laminazione di Trissino e Tezze di Arzignano

17

1305-CPR-0576

EN 12620

Aggregati per calcestruzzo

g 5/15 ghiaino

D.o.P.: 3075-17-a

Granulometria	d/D	4/16
	Categoria	G _C 90/15
Coefficiente di appiattimento	Categoria	FI ₁₅
Massa volumica	Dichiarato MG/m ³	2,7
Assorbimento acqua	Dichiarato %WA	1,1
Contenuto in fini	Categoria	f _{1,5}
Cloruri	Dichiarato %C	<0,001
Solfati solubili in acido	Categoria	AS _{0,2}
Zolfo totale	Dichiarato %S	0,022
Sostanza humica	Non passa il valore di soglia	
Resist. Gelo disgelo	Categoria	F ₁
Reattività alcali-silice	Non reattivo	0,038
Resistenza abrasione superficiale	Categoria	AAV ₁₀
Resistenza all'usura aggregato grosso	Categoria	M _{DE} 15
Resistenza alla frammentazione	Categoria	LA ₂₀
Sostanze pericolose	Rispetta i limiti DM 186 del 05/04/06	
Analisi petrografica	Sabbia di natura prevalentemente carbonatica e in parte basaltica.	
Indice di forma		NPD
Acido fulvico		NPD
Impurezze organiche leggere		NPD
Contenuto in conchiglie		NPD
Resistenza alla levigabilità		NPD
Resist. abrasione pneumatici chiodati		NPD
Costituenti di aggregati grossi riciclati		NPD
Contenuto di solfato idrosolubile degli aggregati riciclati		NPD
Influenza sul tempodi inizio presa del cemento (aggregati riciclati)		NPD
Contenuto di carbonato negli aggregati e riciclati		NPD
Stabilità di volume - ritiro per essiccamento		NPD
Costituenti che influenzano la stabilità di volume delle scorie d'altoforno raffreddate ad aria		NPD
Caratteristiche aggiuntive non richieste dalla normativa:		
allo staccio da mm 8	passante (%) compreso tra	25-60