

Vaccari Antonio Giulio S.p.A.
 stabilimento di Montecchio Maggiore (VI)
Cava Bertocchi (San Pietro Mussolino- VI)

15

1305-CPR-0576

EN 13043

Aggregati per miscele bituminose

B 10/16 p. basaltico

D.o.P.: 3270-17-a

Granulometria	d/D	10/14
	Categoria	G_C 90/20
Contenuto in fini	Categoria	f_{0,5}
Massa Volumica	Dichiarato Mg/m ³	3,08
Indice di forma	Categoria	SI₁₅
Coefficiente di appiattimento	Categoria	FI₁₅
% superfici frantumate aggregato grosso	Categoria	C_{100/0}
Affinità ai leganti bituminosi aggregato grosso	Dichiarato %	80-100
Resist. alla frammentazione aggregato grosso	Categoria	LA₁₅
Resist. alla levigabilità per strati superficiali	Categoria	PSV₄₈
Resistenza all'usura aggregato grosso	Categoria	M_{DE} 15
Resistenza abrasione superficiale	Categoria	AAV₁₀
Resistenza allo shock termico	Dichiarato	V_{LA} 0
Durabilità allo shock termico	Dichiarato	0,9
Composizione	Dichiarato	basalto olivinico
Resistenza al gelo-disgelo		F₁
Sostanze pericolose	Rispetta i limiti DM 186 05/04/06	
Analisi petrografica	Inerte di natura silicatica (basalti)	
Qualità dei fini		NPD
Resistenza all'abrasione pneumatici chiodati		NPD
Stabilità di volume - disintegrazione di silicato dicalcico delle scorie d'altoforno raffreddate ad aria		NPD
Stabilità di volume - disintegrazione ferrosa delle scorie d'altoforno raffreddate ad aria		NPD
Stabilità di volume degli aggregati di scorie d'acciaio		NPD
Sonnenbrand		NPD
Caratteristiche aggiuntive non richieste dalla normativa:		
allo staccio da mm 16	passante (%) compreso tra	90-100
allo staccio da mm 14	passante (%) compreso tra	60-90
allo staccio da mm 12,5	passante (%) compreso tra	30-60