

Vaccari Antonio Giulio S.p.A.

stabilimento di Montecchio Maggiore (VI)

Giacimento presso il bacino di laminazione di Trissino e Tezze di Arzignano

17

1305-CPR-0576

Sabbia 0/4

D.o.P.: 3368-17-b

		EN 13043
Granulometria	d/D	0/4
	Categoria	G _A 90
Massa Volumica dei granuli	Dichiarato Mg/m ³	2,83
Contenuto in fini	Categoria	f ₁₆
Qualita' dei fini (MB)	Dichiarato g/kg	0,3
Composizione chimica	Dichiarato	carbonatica
Affinità ai leganti bituminosi aggregato grosso	Dichiarato %	90-100
Resist. al gelo-disgelo	Categoria	F ₁
Sostanze pericolose	Rispetta i limiti DM 186 del 05/04/06	
Analisi petrografica	Sabbia di natura prevalentemente carbonatica e in parte basaltica.	
Impurezze organiche leggere		
Acido fulvico		
Indice di forma		NPD
Coefficiente di appiattimento		NPD
Contenuto in conchiglie		
Resistenza allo shock termico		NPD
Percentuale di superfici frantumate aggregato grosso		NPD
Resistenza alla frammentazione aggregato grosso		NPD
Resistenza all'usura aggregato grosso		NPD
Resist. alla levigabilità per strati superficiali		NPD
Resistenza all'abrasione superficiale		NPD
Resist. abrasione pneumatici chiodati		NPD
Contenuto di carbonato		NPD
Costituenti di aggregati grossi riciclati		
Contenuto di solfato idrosolubile degli aggregati riciclati		
Influenza sul tempo di presa del cemento (riciclati)		
Contenuto di carbonato negli aggregati riciclati		
Stabilità di volume - ritiro per essiccamento		
Stabilità di volume - disintegrazione di silicato dicalcico delle scorie d'altoforno raffreddate ad aria		NPD
Stabilità di volume - disintegrazione ferrosa delle scorie d'altoforno raffreddate ad aria		NPD
Stabilità di volume degli aggregati di scorie d'acciaio		NPD
Costituenti che influenzano la stabilità di volume della scoria d'altoforna raffreddata ad aria		
Sonnenbrand		NPD
Caratteristiche aggiuntive non richieste dalla normativa:		
allo staccio da mm 4	passante (%) compreso tra	93-100
allo staccio da mm 2	passante (%) compreso tra	56-76
allo staccio da mm 0,063	passante (%) compreso tra	8-14