

Vaccari Antonio Giulio S.p.A.
 stabilimento di Marano Vicentino (VI)
Giacimento alluvionale in prevalenza carbonatico

13

1305-CPR-0577

EN 12620

Aggregati per calcestruzzo

g 3/6 Ghiaio

D.o.P.: 2003-17-a

Granulometria	d/D	2/6,3
	Categoria	G_C 85/20
Massa Volumica dei granuli	Dichiarato Mg/m ³	2,74
Assorbimento Acqua	Dichiarato %WA	1,3
Contenuto di polveri	Categoria	f_{1,5}
Resist. alla frammentazione	Categoria	LA₂₀
Cloruri	Dichiarato %C	<0,001
Solfati solubili in acido	Categoria	AS_{0,2}
Zolfo totale	Dichiarato %S	0,024
Sostanza humica	Non passa il valore di soglia	
Resist. Gelo disgelo	Categoria	F₁
Reattività alcali-silice	Non reattivo	0,035
Resistenza abrasione superficiale	Categoria	AAV₁₀
Resistenza all'usura aggregato grosso	Categoria	M_{DE} 10
Sostanze pericolose	Rispetta i limiti DM 186 del 05/04/06	
Analisi petrografica	Inerte di natura prevalentemente carbonatica e solo in piccola parte silicatica	
Impurezze organiche leggere		NPD
Acido fulvico		NPD
Indice di forma		NPD
Coefficiente di appiattimento		NPD
Contenuto in conchiglie		NPD
Resist. alla levigabilità		NPD
Resist. Abrasione pneumatici chiodati		NPD
Costituenti di aggregati grossi riciclati		NPD
Contenuto di solfato idrosolubile negli aggregati riciclati		NPD
Influenza sul tempo di inizio di presa del cemento (riciclati)		NPD
Stabilità di volume - ritiro per essiccamento		NPD
Costituenti che influenzano la stabilità di volume della scoria d'altoforno raffreddata ad aria		NPD