

Vaccari Antonio Giulio S.p.A.

stabilimento di Marano Vicentino (VI)

Giacimento alluvionale in prevalenza carbonatico**13**

1305-CPR-0577

EN 13242**Aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade****Stabilizzato astico****D.o.P.: 2007-17-a**

Granulometria	d/D	0/20
	Categoria	G_A 85
Massa Volumica dei granuli	Dichiarato Mg/m ³	2,8
Assorbimento Acqua	Dichiarato %WA	0,9
Contenuto in fini	Categoria	f₉
Qualita' dei fini (MB)	Dichiarato g/kg	1,0
Solfati solubili in acido	Categoria	AS_{0,2}
Zolfo totale	Dichiarato %S	0,024
Sostanze pericolose	Rispetta i limiti DM 186 del 05/04/06	
Analisi petrografica	Inerte di natura prevalentemente carbonatica e solo in piccola parte silicatica	
Coefficiente di appiattimento		NPD
Indice di forma		NPD
Resist. alla frammentazione		NPD
Resistenza all'usura		NPD
% superfici frantumate		NPD
Resist. Gelo disgelo		NPD
Contenuto di solfato idrosolubile di aggregati riciclati		NPD
Classificazione di aggregati grossi riciclati		NPD
Solfati idrosolubili di aggregati riciclati		NPD
Stabilità di volume - ritiro per essiccamento		NPD
Componenti che alterano la velocità di presa e di indurimento delle miscele legate con leganti idraulici		NPD
Sonnenbrand		NPD
Caratteristiche aggiuntive non richieste dalla normativa:		
allo staccio da mm 20	passante (%) compreso tra	93-100
allo staccio da mm 10	passante (%) compreso tra	48-88
allo staccio da mm 0,063	passante (%) compreso tra	1-9