

Vaccari Antonio Giulio S.p.A.

stabilimento di Marano Vicentino (VI)

Giacimento alluvionale in prevalenza carbonatico

13

1305-CPR-0577

p 8/12 pietrisco

D.o.P.: 2061-17-a

		EN 12620	EN 13043
Granulometria	d/D	6,3/12,5	6,3/12,5
	Categoria	G _c 85/20	G _c 90/10
Indice di forma	Categoria	SI ₁₅	SI ₁₅
Coefficiente di appiattimento	Categoria	FI ₁₅	FI ₁₅
Contenuto in fini	Categoria	f _{1,5}	f _{0,5}
Massa Volumica dei granuli	Dichiarato Mg/m ³	2,75	2,8
Assorbimento Acqua	Dichiarato %WA	1,0	
% superfici frantumate aggregato grosso	Categoria		C _{50/10}
Affinità ai leganti bituminosi aggregato grosso	Dichiarato %		90-100
Resist. alla frammentazione aggregato grosso	Categoria	LA ₂₀	LA ₂₀
Composizione	Dichiarato		carbonatica
Cloruri	Dichiarato %C	<0,001	
Solfati solubili in acido	Categoria	AS _{0,2}	
Zolfo totale	Dichiarato %S	0,024	
Sostanza humica	Non passa il valore di soglia		
Durabilità allo shock termico	Dichiarato		0,6
Resist. allo shock termico	Dichiarato		V _{LA} 1
Resist. Gelo disgelo	Categoria	F ₁	F ₁
Resistenza all'usura aggregato grosso	Categoria	M _{DE} 10	M _{DE} 10
Resist. alla levigabilità per strati superficiali	Categoria	PSV ₄₄	PSV ₄₄
Resist. abrasione superficiale	Categoria	AAV ₁₀	AAV ₁₀
Reattività alcali-silice	Non reattivo	0,033	
Sostanze pericolose	Rispetta i limiti DM 186 del 05/04/06		
Analisi petrografica	Inerte di natura prevalentemente carbonatica e solo in piccola parte silicatica		
Impurezze organiche leggere		NPD	
Contenuto in conchiglie		NPD	
Qualità dei fini			NPD
Resist. Abrasione pneumatici chiodati		NPD	NPD
Costituenti di aggregati grossi riciclati		NPD	
Contenuto di solfato idrosolubile degli aggregati riciclati		NPD	
Influenza sul tempo di inizio presa del cemento (aggregati riciclati)		NPD	
Stabilità di volume -ritiro per essiccamento		NPD	
Costituenti che influenzano la stabilità di volue della scoria d'altoforno raffreddata ad aria		NPD	
Stabilità di volume - disintegrazione di silicato dicalco delle scorie d'altoforno raffreddate ad aria			NPD
Stabilità di volume - disintegrazione ferrosa delle scorie d'altoforno raffreddate ad aria			NPD
Stabilità di volume degli aggregati di scorie d'acciaio			NPD
Sonnenbrand			NPD
Caratteristiche aggiuntive non richieste dalla normativa:			
allo staccio da mm 12,5	passante (%) compreso tra		90-100
allo staccio da mm 10	passante (%) compreso tra		60-90
allo staccio da mm 8	passante (%) compreso tra		20-50