

Vaccari Antonio Giulio S.p.A.

stabilimento di Marano Vicentino (VI)

Giacimento alluvionale in prevalenza carbonatico**13****1305-CPR-0577****EN 12620****Aggregati per calcestruzzo****Sabbia 0/3****D.o.P.: 2300-17-a**

Granulometria	d/D	0/4
	Categoria	G_F 85
Massa Volumica dei granuli	Dichiarato Mg/m ³	2,69
Assorbimento Acqua	Dichiarato %WA	1,1
Contenuto in fini	Categoria	f₃
Cloruri	Dichiarato %C	<0,001
Solfati solubili in acido	Categoria	AS_{0,2}
Zolfo totale	Dichiarato %S	0,024
Sostanza humica	Non passa il valore di soglia	
Resist. Gelo disgelo	Categoria	F₁
Reattività alcali-silice	Non reattivo	0,035
Sostanze pericolose	Rispetta i limiti DM 186 del 05/04/06	
Analisi petrografica	Inerte di natura prevalentemente carbonatica e solo in piccola parte silicatica	
Acido Fulvico		NPD
Impurezze organiche leggere		NPD
Coefficiente di appiattimento		NPD
Indice di forma		NPD
Contenuto di conchiglie		NPD
Resistenza alla frammentazione		NPD
Resistenza all'usura		NPD
Resist. alla levigabilità		NPD
Resist. abrasione superficiale		NPD
Resist. abrasione pneumatici chiodati		NPD
Costituenti di aggregato grosso riciclati		NPD
Contenuto di solfato idrosolubile di aggregati riciclati		NPD
Influenza sul tempo di presa del cemento (riciclati)		NPD
Stabilità di volume - ritiro per essiccamento		NPD
Costituenti che influenzano la stabilità di volume della scoria d'altoforno raffreddata ad aria		NPD
Caratteristiche aggiuntive non richieste dalla normativa:		
allo staccio da mm 4	passante (%) compreso tra	95-100
allo staccio da mm 1	passante (%) compreso tra	30-70
allo staccio da mm 0,25	passante (%) compreso tra	0-30
allo staccio da mm 0,063	passante (%) compreso tra	0-3