

Conglomerato bituminoso prodotto a caldo per strade ed altre aree soggette a traffico**CB 20 bin 50/70**

Impianto: via San Lorenzo, 125 - 37038 Soave

D.o.P.: 4343-18-a**Requisiti generali + requisiti empirici**

Contenuto di vuoti

-massimo

 $V_{\max 7}$

-minimo

 $V_{\min 3}$

Minimo di vuoti riempiti da bitume

 $VFB_{\min 60}$

Massimo di vuoti riempiti da bitume

 $VFB_{\max 86}$

Vuoti nell'aggregato minerale

 $VMA_{\min 10}$

Sensibilità all'acqua

 $ITSR_{NR}$

Temperatura della miscela

140 °C - 180 °C

Granulometria (passante)

Staccio da 31,5 mm

98 - 100

Staccio da 20 mm

90 - 100

Staccio da 10 mm

64 - 84

Staccio da 2 mm

21 - 41

Staccio da 0,5 mm

9 - 23

Staccio da 0,25 mm

5 - 15

Staccio da 0,063 mm

3,1 - 9,1

Contenuto di legante sul peso della miscela

 $B_{\min 4,0}$

Resistenza a deformazione permanente

NPD

Resistenza all'abrasione da pneumatici scolpiti (chiodati)

NPD

Reazione al fuoco

NPD

Sostanze pericolose

NPD