

Conglomerato bituminoso prodotto a caldo per strade ed altre aree soggette a traffico

CB 12 usura PMB 45/80-80

Impianto di Montecchio Maggiore

D.o.P.: 4352-16-b

Requisiti generali + requisiti empirici

Contenuto di vuoti

-massimo

V_{max}5

-minimo

V_{min}3

Minimo di vuoti riempiti da bitume

VFB_{min}65

Massimo di vuoti riempiti da bitume

VFB_{max}86

Vuoti nell'aggregato minerale

VM_{Amin}14

Sensibilità all'acqua

ITSR_{NR}

Temperatura della miscela

140 °C - 180 °C

Granulometria (passante)

Staccio da 20 mm

98 - 100

Staccio da 12,5 mm

90 - 100

Staccio da 6,3 mm

60 – 80

Staccio da 4 mm

38 – 58

Staccio da 2 mm

29 – 49

Staccio da 0,5 mm

10 – 24

Staccio da 0,25 mm

8 – 18

Staccio da 0,063 mm

5,1 – 10,1

Contenuto di legante sul peso della miscela

B_{min}4,4

Resistenza a deformazione permanente

NPD

Resistenza all'abrasione da pneumatici scolpiti (chiodati)

NPD

Reazione al fuoco

NPD

Sostanze pericolose

NPD