

Vaccari Antonio Giulio S.p.A.

Stabilimento "Gualda" di Montecchio Maggiore (VI)

Giacimento presso il bacino di laminazione di Trissino e Tezze di Arzignano

17

1305-CPD-0576

EN 13043

Aggregati per miscele bituminose

P 12/22 pietrisco

D.o.P.: 3365-18-a

Granulometria	d/D	10/20
	Categoria	G _c 90/10
Contenuto in fini	Categoria	f _{0,5}
Massa Volumica dei granuli	Dichiarato Mg/m ³	2,84
Indice di forma	Categoria	SI ₁₅
Coefficiente di appiattimento	Categoria	FI ₁₅
% superfici frantumate aggregato grosso	Categoria	C _{50/10}
Affinità ai leganti bituminosi aggregato grosso	Dichiarato %	90-100
Resist. alla frammentazione aggregato grosso	Categoria	LA ₂₀
Composizione	Dichiarato	carbonatica
Durabilità allo shock termico	Dichiarato	0,5
Resist. allo shock termico	Dichiarato	V _{LA} 3
Resist. al gelo-disgelo	Categoria	F ₁
Resistenza all'usura aggregato grosso	Categoria	M _{DE} 10
Resist. alla levigabilità per strati superficiali	Categoria	PSV ₄₄
Sostanze pericolose	Rispetta i limiti DM 186 del 05/04/06	
Analisi petrografica	Sabbia di natura prevalentemente carbonatica e in parte basaltica.	
Qualità dei fini		NPD
Resist. Abrasione pneumatici chiodati		NPD
Resist. abrasione superficiale		NPD
Stabilità di volume - disintegrazione di silicato dicalcico delle scorie di altoforno raffreddate ad aria		NPD
Stabilità di volume - disintegrazione ferrosa delle scorie d'altoforno raffreddate ad aria		NPD
Stabilità di volume degli aggregati di scorie d'acciaio		NPD
Sonnenbrand		NPD
Caratteristiche aggiuntive non richieste dalla normativa:		
allo staccio da mm 14	passante (%) compreso tra	26-56