

Vaccari Antonio Giulio S.p.A.

stabilimento di Marano Vicentino (VI)

Giacimento alluvionale in prevalenza carbonatico**13**

1305-CPR-0577

p 2/5 pietrischetto**D.o.P.: 2005-18-a**

		EN 12620	EN 13043
Granulometria	d/D	2/4	0/5,6
	Categoria	G_c80/20	G_A90
Contenuto in fini	Categoria	f_{1,5}	f_{0,5}
Massa volumica dei granuli	Dichiarato Mg/m ³	2,76	2,81
Assorbimento Acqua	Dichiarato %WA	1,0	
Affinità ai leganti bituminosi aggregato grosso	Dichiarato %		90-100
Composizione	Dichiarato		carbonatica
Cloruri	Dichiarato %C	<0,001	
Solfati solubili in acido	Categoria	AS_{0,2}	
Zolfo totale	Dichiarato %S	0,028	
Sostanza humica	Non passa il valore di soglia		
Reattività alcali-silice	Non reattivo	0,038	
Sostanze pericolose	Rispetta i limiti DM 186 del 05/04/06		
Analisi petrografica	Inerte di natura prevalentemente carbonatica e solo in piccola parte silicatica		
Acido fulvico		NPD	
Impurezze organiche leggere		NPD	
Qualità dei fini			NPD
Resist. alla frammentazione aggregato grosso		NPD	NPD
Indice di forma		NPD	NPD
Coeff. di appiattimento		NPD	NPD
% superfici frantumate aggregato grosso			NPD
Resist. alla levigabilità per strati superficiali		NPD	NPD
Durabilità allo shock termico			NPD
Resistenza allo shock termico			NPD
Resistenza all'usura aggregato grosso		NPD	NPD
Contenuto in conchiglie		NPD	
Resist. Abrasione pneumatici chiodati		NPD	NPD
Resist. Gelo disgelo		NPD	NPD
Resist. abrasione superficiale		NPD	NPD
Costituenti di aggregati grossi riciclati		NPD	
Contenuto di solfato idrosolubile degli aggregati riciclati		NPD	
Influenza sul tempo di presa del cemento (aggregati riciclati)		NPD	
Contenuto di carbonato negli aggregati riciclati		NPD	
Stabilità di volume -ritiro per essiccamento		NPD	
Costituenti che influenzano la stabilità di volume della scoria d'altoforno raffreddata ad aria		NPD	
Stabilità di volume - disintegrazione di silicato dicalcico delle scorie d'altoforno raffreddate ad aria			NPD
Stabilità di volume - disintegrazione ferrosa delle scorie d'altoforno raffreddate ad aria			NPD
Stabilità di volume degli aggregati di scorie d'acciaio			NPD
Sonnenbrand			NPD
Caratteristiche aggiuntive non richieste dalla normativa:			
allo staccio da mm 5,6	passante (%) compreso tra		90-100
allo staccio da mm 4	passante (%) compreso tra		55-95