

Vaccari Antonio Giulio S.p.A.
 stabilimento di Marano Vicentino (VI)
Giacimento alluvionale in prevalenza carbonatico

13

1305-CPR-0577

EN 12620

Aggregati per calcestruzzo

Ghiaino C

D.o.P.: 2465-18-a

Granulometria	d/D	4/14
	Categoria	G_C90/15
Coefficiente di appiattimento	Categoria	FI₁₅
Massa Volumica dei granuli	Dichiarato Mg/m ³	2,77
Assorbimento Acqua	Dichiarato %WA	1
Contenuto in fini	Categoria	f_{1,5}
Resist. alla frammentazione	Categoria	LA₂₀
Cloruri	Dichiarato %C	<0,001
Solfati solubili in acido	Categoria	AS_{0,2}
Zolfo totale	Dichiarato %S	0,028
Sostanza humica	Non passa il valore di soglia	
Resist. Gelo disgelo	Categoria	F₁
Reattività alcali-silice	Non reattivo	0,036
Sostanze pericolose	Rispetta i limiti DM 186 del 05/04/06	
Analisi petrografica	Inerte di natura prevalentemente carbonatica e solo in piccola parte silicatica	
Indice di forma		NPD
Impurezze organiche leggere		NPD
Acido fulvico		NPD
Contenuto in conchiglie		NPD
Resistenza all'usura		NPD
Resistenza alla levigabilità		NPD
Resist. abrasione superficiale		NPD
Resist. abrasione pneumatici chiodati		NPD
Costituenti di aggregati grossi riciclati		NPD
Contenuto di solfato idrosolubile degli aggregati riciclati		NPD
Influenza sul tempodi inizio presa del cemento (aggregati riciclati)		NPD
Stabilità di volume - ritiro per essiccamento		NPD
Costituenti che influenzano la stabilità di volume delle scorie d'altoforno raffreddate ad aria		NPD
Caratteristiche aggiuntive non richieste dalla normativa:		
allo staccio da mm 10	passante (%) compreso tra	35-65