
Vaccari Antonio Giulio S.p.A.**16****1305-CPR-0804**

EN 13108-1**Conglomerato bituminoso prodotto a caldo per strade ed altre aree soggette a traffico****CB 20 bin PMB 10/40-70****Impianto di Montecchio Maggiore****D.o.P.: 4358-16-b**

Requisiti generali + requisiti empirici

Contenuto di vuoti

-massimo

 $V_{\max 4}$

-minimo

 $V_{\min 1}$

Minimo di vuoti riempiti da bitume

 $VFB_{\min 70}$

Massimo di vuoti riempiti da bitume

 $VFB_{\max 93}$

Vuoti nell'aggregato minerale

 $VMA_{\min 14}$

Sensibilità all'acqua

 $ITSR_{NR}$

Temperatura della miscela

140 °C - 180 °C

Granulometria (passante)

Staccio da 31,5 mm

98 - 100

Staccio da 20 mm

90 - 100

Staccio da 10 mm

67 - 87

Staccio da 8 mm

58 - 78

Staccio da 2 mm

25 - 45

Staccio da 0,5 mm

10 - 24

Staccio da 0,25 mm

9 - 19

Staccio da 0,063 mm

6 - 11

Contenuto di legante sul peso della miscela

 $B_{\min 4,8}$

Resistenza a deformazione permanente

NPD

Resistenza all'abrasione da pneumatici scolpiti (chiodati)

NPD

Reazione al fuoco

NPD

Sostanze pericolose

NPD