

Vaccari Antonio Giulio S.p.A.**18****1305-CPR-0804****EN 13108-1****Conglomerato bituminoso prodotto a caldo per strade ed altre aree soggette a traffico****CB 20 bin 50/70****Impianto di Montecchio Maggiore****D.o.P.: 4637-18-b****Requisiti generali + requisiti empirici**

Contenuto di vuoti (compattazione giratoria, 100 giri)

-massimo

 $V_{\max 7,0}$

-minimo

 $V_{\min 3,0}$

Sensibilità all'acqua

 $ITSR_{NR}$

Temperatura della miscela

140 °C - 180 °C

Granulometria (passante)

Staccio da 31,5 mm

98 - 100

Staccio da 20 mm

90 - 100

Staccio da 8 mm

56 – 76

Staccio da 2 mm

25 – 45

Staccio da 0,5 mm

8 – 22

Staccio da 0,25 mm

5 – 15

Staccio da 0,063 mm

2,5 – 8,5

Contenuto di legante sul peso della miscela

 $B_{\min 4,2}$

Vuoti riempiti con bitume

NPD

Vuoti presenti nell'aggregati minerale

NPD

Resistenza a deformazione permanente

NPD

Resistenza all'abrasione da pneumatici scolpiti (chiodati)

NPD

Reazione al fuoco

NPD

Sostanze pericolose

NPD