

Vaccari Antonio Giulio S.p.A.

Stabilimento "Gualda" di Montecchio Maggiore (VI)

Giacimento presso il bacino di laminazione di Trissino e Tezze di Arzignano

17

1305-CPR-0576

EN 12620

Aggregati per calcestruzzo

ghiaia mista 0/15

D.o.P.: 3023-18-a

Granulometria	d/D	0/12,5
	Categoria	G _A 85
Massa volumica dei granuli s.s.a.	Dichiarato Mg/m ³	2,77
Assorbimento acqua	Dichiarato %WA	0,8
Contenuto in fini	Categoria	f ₃
Cloruri	Dichiarato %C	<0,01
Solfati solubili in acido	Categoria	AS _{0,2}
Zolfo totale	Dichiarato %S	<0,01
Sostanza humica	Non passa il valore di soglia	
Resist. Gelo disgelo	Categoria	F ₁
Resistenza abrasione superficiale	Categoria	AAV ₁₀
Resistenza all'usura aggregato grosso	Categoria	M _{DE} 15
Reattività alcali-silice	Categoria	NR - EP _{NR} - BM _{0,1}
Sostanze pericolose	Rispetta i limiti DM 186 del 05/04/06	
Analisi petrografica	Sabbia di natura prevalentemente carbonatica e in parte basaltica.	
Acido fulvico		NPD
Impurezze organiche leggere		NPD
Indice di forma		NPD
Coefficiente di appiattimento		NPD
Resistenza alla frammentazione		NPD
Contenuto in conchiglie		NPD
Resistenza alla levigabilità		NPD
Resist. abrasione pneumatici chiodati		NPD
Costituenti di aggregati grossi riciclati		NPD
Contenuto di solfato idrosolubile degli aggregati riciclati		NPD
Influenza sui tempi di inizio presa del cemento (aggregati riciclati)		NPD
Contenuto di carbonato negli aggregati e riciclati		NPD
Stabilità di volume - ritiro per essiccaimento		NPD
Costituenti che influenzano la stabilità di volume delle sorie d'altoforno raffreddate ad aria		NPD
Caratteristiche aggiuntive non richieste dalla normativa:		
allo stacco da 6,3mm	passante (%) compreso tra	50-90
allo stacco da 2mm	passante (%) compreso tra	20-60