

Vaccari Antonio Giulio S.p.A.

Stabilimento "Gualda" di Montecchio Maggiore (VI)

Giacimento presso il bacino di laminazione di Trissino e Tezze di Arzignano

17

1305-CPD-0576

P 8/12 pietrisco

D.o.P.: 3061-18-a

		EN 13242	EN 13043
Granulometria	d/D	8/12,5	8/12,5
	Categoria	G _C 85-15	G _C 90/20
Contenuto in fini	Categoria	f ₂	f _{0,5}
Massa Volumica dei granuli	Dichiarato Ma/m ³		2,83
Massa Volumica dei granuli s.s.a.	Dichiarato Mg/m ³	2,76	
Assorbimento Acqua	Dichiarato %WA	0,8	
Indice di forma	Categoria	SI ₂₀	SI ₁₅
Coefficiente di appiattimento	Categoria	FI ₂₀	FI ₁₅
% superfici frantumate aggregato grosso	Categoria	C _{50/10}	C _{50/10}
Affinità ai leganti bituminosi aggregato grosso	Dichiarato %		90-100
Resist. alla frammentazione aggregato grosso	Categoria	LA ₂₀	LA ₂₀
Composizione	Dichiarato		carbonatica
Durabilità allo shock termico	Dichiarato		0,5
Resist. allo shock termico	Dichiarato		V _{LA} 3
Resist. al gelo-disgelo	Categoria	F ₁	F ₁
Resist. abrasione superficiale	Categoria		AAV ₁₀
Resistenza all'usura aggregato grosso	Categoria	M _{DE} 15	M _{DE} 15
Resist. alla levigabilità per strati superficiali	Categoria		PSV ₄₄
Solfati solubili in acido	Categoria	AS _{0,2}	
Sostanze pericolose	Rispetta i limiti DM 186 del 05/04/06		
Analisi petrografica	Sabbia di natura prevalentemente carbonatica e in parte basaltica.		

Qualità dei fini	NPD
Resist. Abrasione pneumatici chiodati	NPD
Stabilità di volume - disintegrazione di alligato dicalco delle scorie di altolorno raffreddate ad aria	NPD
Stabilità di volume - disintegrazione ferrosa delle scorie d'allotorno raffreddate ad aria	NPD
Stabilità di volume degli aggregati di scorie d'acciaio	NPD
Sonnenbrand	NPD