

Vaccari Antonio Giulio S.p.A.

Stabilimento "Gualda" di Montecchio Maggiore (VI)

Giacimento presso il bacino di laminazione di Trissino e Tezze di Arzignano**17****1305-CPR-0576****EN 12620****Aggregati per calcestruzzo****sabbia 0/5****D.o.P.: 3318-18-a**

Granulometria	d/D	0/4
	Categoria	G_F85
Massa volumica dei granuli s.s.a.	Dichiarato MG/m ³	2,74
Assorbimento acqua	Dichiarato %WA	1,1
Contenuto in fini	Categoria	f₃
Cloruri	Dichiarato %C	<0,01
Solfati solubili in acido	Categoria	AS_{0,2}
Zolfo totale	Dichiarato %S	<0,01
Sostanza humica	Non passa il valore di soglia	
Resist. Gelo disgelo	Categoria	F₁
Reattività alcali-silice	Categoria	NR - EP_{NR} - BM_{0,1}
Sostanze pericolose	Rispetta i limiti DM 186 del 05/04/06	
Analisi petrografica	Sabbia di natura prevalentemente carbonatica e in parte basaltica.	

Acido fulvico	NPD
Impurezze organiche leggere	NPD
Indice di forma	NPD
Coefficiente di appiattimento	NPD
Resistenza alla frammentazione	NPD
Contenuto in conchiglie	NPD
Resistenza all'usura	NPD
Resistenza alla levigabilità	NPD
Resist. abrasione superficiale	NPD
Resist. abrasione pneumatici chiodati	NPD
Costituenti di aggregati grossi riciclati	NPD
Contenuto di solfato idrosolubile degli aggregati riciclati	NPD
Influenza sul tempo di inizio presa del cemento (aggregati riciclati)	NPD
Contenuto di carbonato negli aggregati e riciclati	NPD
Stabilità di volume - ritiro per essiccamento	NPD
Costituenti che influenzano la stabilità di volume delle sorie d'altoforno raffreddate ad aria	NPD

Caratteristiche aggiuntive non richieste dalla normativa:

allo staccio da mm 4	passante (%) compreso tra	87-97
allo staccio da mm 1	passante (%) compreso tra	27-67
allo staccio da mm 0,25	passante (%) compreso tra	0-35
allo staccio da mm 0,063	passante (%) compreso tra	0-3