

Vaccari Antonio Giulio S.p.A.

Stabilimento "Gualda" di Montecchio Maggiore (VI)

Giacimento presso il bacino di laminazione di Trissino e Tezze di Arzignano

17

1305-CPD-0576

P 12/22 pietrisco

D.o.P.: 3365-18-a

		EN 13242	EN 13043
Granulometria	d/D	10/20	10/20
	Categoria	G _C 85-15	G _C 85/15
	Categoria tipica	GT _C 20/15	G _C 20/15
	Categoria	f ₂	f _{0,5}
Contenuto in fini			2,84
Massa Volumica dei granuli	Dichiarato Mg/m ³		
Massa Volumica dei granuli s.s.a.	Dichiarato Mg/m ³	2,80	
Assorbimento Acqua	Dichiarato %WA	0,8	
Indice di forma	Categoria	SI ₂₀	SI ₁₅
Coefficiente di appiattimento	Categoria	FI ₂₀	FI ₁₅
% superfici frantumate aggregato grosso	Categoria	C _{50/10}	C _{50/10}
Affinità ai leganti bituminosi aggregato grosso	Dichiarato %		90-100
Resist. alla frammentazione aggregato grosso	Categoria	LA ₂₀	LA ₂₀
Composizione	Dichiarato		carbonatica
Durabilità allo shock termico	Dichiarato		0,5
Resist. allo shock termico	Dichiarato		V _{LA} 3
Resist. al gelo-disgelo	Categoria	F ₁	F ₁
Resistenza all'usura aggregato grosso	Categoria	M _{DE} 15	M _{DE} 10
Resist. abrasione superficiale	Categoria		AAV10
Resist. alla levigabilità per strati superficiali	Categoria		PSV ₄₄
Solfati solubili in acido	Categoria	AS _{0,2}	
Sostanze pericolose	Rispetta i limiti DM 186 del 05/04/06		

Analisi petrografica

Sabbia di natura prevalentemente carbonatica e in parte basaltica.

Qualità dei fini		NPD
Resist. Abrasione pneumatici chiodati		NPD
Stabilità di volume - disintegrazione di silicato dicalcoico delle scorie di altiforno raffreddate ad aria		NPD
Stabilità di volume - disintegrazione ferrosa delle scorie d'altiforno raffreddate ad aria		NPD
Stabilità di volume degli aggregati di scorie d'acciaio		NPD
Sonmentbrand		NPD

Caratteristiche aggiuntive non richieste dalla normativa:

allo staccio da mm 16	passante (%) compreso tra	35 - 65
-----------------------	---------------------------	---------