

Vaccari Antonio Giulio S.p.A.
stabilimento di Montecchio Maggiore (VI)
Cava Fitto (Vestenanova - VR)

18**1305-CPR-0576****EN 13043**

Aggregati per miscele bituminose e trattamenti superficiali per strade, aeroporti e altre aree soggette a traffico

b 5/10 p. basaltico**D.o.P.: 3378-18-b**

Granulometria	d/D	4/10
	Categoria	G_C90/10
	Categoria tipica	G_{25/15}
Contenuto in fini	Categoria	f_{0,5}
Massa Volumica dei granuli	Dichiarato Mg/m ³	2,96
Indice di forma	Categoria	SI₂₀
Coefficiente di appiattimento	Categoria	FI₂₀
% superfici frantumate aggregato grosso	Categoria	C_{100/0}
Affinità ai leganti bituminosi aggregato grosso	Dichiarato %	80-100
Resist. alla frammentazione aggregato grosso	Categoria	LA₁₅
Resist. alla levigabilità per strati superficiali	Categoria	PSV₄₆
Resistenza all'usura aggregato grosso	Categoria	M_{DE}15
Resistenza abrasione superficiale	Categoria	AAV₁₀
Resistenza allo shock termico	Categoria	V_{LA2}
Durabilità allo shock termico	Dichiarato %	1,7
Composizione	Dichiarato	basalto olivinico
Resistenza al gelo-disgelo		F₁
Sostanze pericolose	Rispetta i limiti DM 186 05/04/06	
Analisi petrografica	Inerte di natura silicatica (basalti)	
Qualità dei fini		NPD
Resistenza all'abrasione pneumatici chiodati		NPD
Stabilità di volume - disintegrazione di silicato dicalcico delle scorie d'altoforno raffreddate ad aria		NPD
Stabilità di volume - disintegrazione ferrosa delle scorie d'altoforno raffreddate ad aria		NPD
Stabilità di volume degli aggregati di scorie d'acciaio		NPD
Sonnenbrand		NPD

Caratteristiche aggiuntive non richieste dalla normativa:

allo stacco da mm 8

passante (%) compreso tra

49-79