

Vaccari Antonio Giulio S.p.A.
 stabilimento di Montecchio Maggiore (VI)
Cava Fitto (Vestenanova - VR)

18

1305-CPR-0576

EN 13043

Aggregati per miscele bituminose e trattamenti superficiali per strade, aeroporti e altre aree soggette a traffico

b 10/16 p. basaltico

D.o.P.: 3379-18-b

Granulometria	d/D	10/16
	Categoria	G_C90/20
Contenuto in fini	Categoria	f_{0,5}
Massa Volumica dei granuli	Dichiarato Mg/m ³	2,95
Indice di forma	Categoria	SI₂₀
Coefficiente di appiattimento	Categoria	FI₂₀
% superfici frantumate aggregato grosso	Categoria	C_{100/0}
Affinità ai leganti bituminosi aggregato grosso	Dichiarato %	80-100
Resist. alla frammentazione aggregato grosso	Categoria	LA₁₅
Resist. alla levigabilità per strati superficiali	Categoria	PSV₄₆
Resistenza all'usura aggregato grosso	Categoria	M_{DE}15
Resistenza abrasione superficiale	Categoria	AAV₁₀
Resistenza allo shock termico	Dichiarato	V_{LA2}
Durabilità allo shock termico	Dichiarato	1,7
Composizione	Dichiarato	basalto olivinico
Resistenza al gelo-disgelo		F₁
Sostanze pericolose	Rispetta i limiti DM 186 05/04/06	
Analisi petrografica	Inerte di natura silicatica (basalti)	

Qualità dei fini

Resistenza all'abrasione pneumatici chiodati

Stabilità di volume - disintegrazione di silicato dicalcico delle scorie d'altoforno raffreddate ad aria

Stabilità di volume - disintegrazione ferrosa delle scorie d'altoforno raffreddate ad aria

Stabilità di volume degli aggregati di scorie d'acciaio

Sonnenbrand

NPD

NPD

NPD

NPD

NPD

NPD

Caratteristiche aggiuntive non richieste dalla normativa:

allo stacco da mm 16

allo stacco da mm 14

allo stacco da mm 12,5

passante (%) compreso tra

passante (%) compreso tra

passante (%) compreso tra

90-100

68-98

40-70