

Vaccari Antonio Giulio S.p.A.

stabilimento di Marano Vicentino (VI)

Giacimento alluvionale in prevalenza carbonatico**13****1305-CPR-0577****EN 13242****Aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade****Stabilizzato astico****D.o.P.: 2007-18-a**

Granulometria	d/D	0/20
	Categoria	G_A85
	Categoria tipica	GT_A20
Massa Volumica dei granuli s.s.a.	Dichiarato Mg/m ³	2,79
Assorbimento Acqua	Dichiarato %WA	0,9
Contenuto in fini	Categoria	f₉
Qualita' dei fini (MB)	Dichiarato g/kg	0,8
Solfati solubili in acido	Categoria	AS_{0,2}
Zolfo totale	Dichiarato %S	<0,01
Sostanze pericolose	Rispetta i limiti DM 186 del 05/04/06	
Analisi petrografica	Inerte di natura prevalentemente carbonatica e solo in piccola parte silicatica	
Coefficiente di appiattimento		NPD
Indice di forma		NPD
Resist. alla frammentazione		NPD
Resistenza all'usura		NPD
% superfici frantumate		NPD
Resist. Gelo disgelo		NPD
Contenuto di solfato idrosolubile di aggregati riciclati		NPD
Classificazione di aggregati grossi riciclati		NPD
Solfati idrosolubili di aggregati riciclati		NPD
Stabilità di volume - ritiro per essiccamento		NPD
Componenti che alterano la velocità di presa e di indurimento delle miscele legate con leganti idraulici		NPD
Sonnenbrand		NPD
Caratteristiche aggiuntive non richieste dalla normativa:		
allo staccio da mm 20	passante (%) compreso tra	93-100
allo staccio da mm 10	passante (%) compreso tra	49-89
allo staccio da mm 0,063	passante (%) compreso tra	1-9