

Vaccari Antonio Giulio S.p.A.

stabilimento di Marano Vicentino (VI)

Giacimento alluvionale in prevalenza carbonatico

13

1305-CPR-0577

EN 12620

Aggregati per calcestruzzo

Sabbia 0/3

D.o.P.: 2300-18-a

Granulometria	d/D	0/4
	Categoria	G _F 85
Massa Volumica dei granuli s.s.a.	Dichiarato Mg/m ³	2,80
Assorbimento Acqua	Dichiarato %WA	1,3
Contenuto in fini	Categoria	f ₃
Cloruri	Dichiarato %C	<0,01
Solfati solubili in acido	Categoria	AS _{0,2}
Zolfo totale	Dichiarato %S	<0,01
Sostanza humica	Non passa il valore di soglia	
Resist. Gelo disgelo	Categoria	F ₁
Reattività alcali-silice	Categoria	NR - EP _{NR} - BM _{0,1}
Sostanze pericolose	Rispetta i limiti DM 186 del 05/04/06	
Analisi petrografica	Inerte di natura prevalentemente carbonatica e solo in piccola parte silicatica	

Acido Fulvico	NPd
Impurezze organiche leggere	NPd
Coefficiente di appiattimento	NPd
Indice di forma	NPd
Contenuto di conchiglie	NPd
Resistenza alla frammentazione	NPd
Resistenza all'usura	NPd
Resist. alla levigabilità	NPd
Resist. abrasione superficiale	NPd
Resist. abrasione pneumatici chiodati	NPd
Costituenti di aggregato grosso riciclati	NPd
Contenuto di solfato idrosolubile di aggregati riciclati	NPd
Influenza sul tempo di presa del cemento (riciclati)	NPd
Stabilità di volume - ritiro per essiccamento	NPd
Costituenti che influenzano la stabilità di volume della scoria d'altoforno raffreddata ad aria	NPd

Caratteristiche aggiuntive non richieste dalla normativa:

allo staccio da mm 4	passante (%) compreso tra	95-100
allo staccio da mm 1	passante (%) compreso tra	28-68
allo staccio da mm 0,25	passante (%) compreso tra	0-31
allo staccio da mm 0,063	passante (%) compreso tra	0-4,7