

Vaccari Antonio Giulio S.p.A.

stabilimento di Marano Vicentino. (VI)

Giacimento alluvionale in prevalenza carbonatico**15****1305-CPR-0577****EN 12620****Aggregati per calcestruzzo****Sabbia 0/6****D.o.P. e Numero di tipo: 2368-15-a**

Granulometria	d/D	0/6
	Categoria	G_A90
Massa Volumica dei granuli s.s.a.	Dichiarato Mg/m ³	2,78
Assorbimento Acqua	Dichiarato %WA	1
Contenuto in fini	Categoria	f₃
Cloruri	Dichiarato %C	<0,01
Solfati solubili in acido	Categoria	AS_{0,2}
Zolfo totale	Dichiarato %S	<0,01
Sostanza humica	Non passa il valore di soglia	
Resist. Gelo disgelo	Categoria	F₁
Reattività alcali-silice	Categoria	NR - EP_{NR} - BM_{0,1}
Sostanze pericolose	Rispetta i limiti DM 186 del 05/04/06	
Acido Fulvico		NPD
Impurezze organiche leggere		NPD
Coefficiente di appiattimento		NPD
Indice di forma		NPD
Contenuto di conchiglie		NPD
Resistenza alla frammentazione		NPD
Resistenza all'usura		NPD
Resist. alla levigabilità		NPD
Resist. abrasione superficiale		NPD
Resist. abrasione pneumatici chiodati		NPD
Contenuto di carbonato		NPD
Costituenti di aggregato grosso riciclati		NPD
Contenuto di solfato idrosolubile di aggregati riciclati		NPD
Influenza sul tempo di presa del cemento (riciclati)		NPD
Contenuto di carbonato negli aggregati riciclati		NPD
Stabilità di volume - ritiro per essiccamento		NPD
Costituenti che influenzano la stabilità di volume della scoria		NPD
d'altoforno raffreddata ad aria		NPD