

Vaccari Antonio Giulio S.p.A.

stabilimento di Marano Vicentino (VI)

Giacimento alluvionale in prevalenza carbonatico**13****1305-CPR-0577****EN 12620****Agregati per calcestruzzo****Ghiaino C****D.o.P.: 2465-18-a**

Granulometria	d/D	4/14
	Categoria	G_C90/15
Coefficiente di appiattimento	Categoria	FI₁₅
Massa Volumica dei granuli s.s.a.	Dichiarato Mg/m ³	2,78
Assorbimento Acqua	Dichiarato %WA	0,8
Contenuto in fini	Categoria	f_{1,5}
Resist. alla frammentazione	Categoria	LA₂₀
Cloruri	Dichiarato %C	<0,01
Solfati solubili in acido	Categoria	AS_{0,2}
Zolfo totale	Dichiarato %S	<0,01
Sostanza humica	Non passa il valore di soglia	
Resist. Gelo disgelo	Categoria	F₁
Reattività alcali-silice	Categoria	NR - EP_{NR} - BM_{0,1}
Sostanze pericolose	Rispetta i limiti DM 186 del 05/04/06	
Analisi petrografica	Inerte di natura prevalentemente carbonatica e solo in piccola parte silicatica	

Indice di forma

NPD

Impurezze organiche leggere

NPD

Acido fulvico

NPD

Contenuto in conchiglie

NPD

Resistenza all'usura

NPD

Resistenza alla levigabilità

NPD

Resist. abrasione superficiale

NPD

Resist. abrasione pneumatici chiodati

NPD

Costituenti di aggregati grossi riciclati

NPD

Contenuto di solfato idrosolubile degli aggregati riciclati

NPD

Influenza sui tempi di inizio presa del cemento (aggregati riciclati)

NPD

Stabilità di volume - ritiro per essiccamento

NPD

Costituenti che influenzano la stabilità di volume delle sorie d'altiforno raffreddate ad aria

NPD

Caratteristiche aggiuntive non richieste dalla normativa:

allo staccio da mm 10

passante (%) compreso tra

37-67