

Vaccari Antonio Giulio S.p.A.
stabilimento di Montecchia di Crosara (VR)
Cava Bosco Lauri (Montecchia di Crosara)
20

1305-CPR-0073

EN 13043

Aggregati per miscele bituminose e trattamenti superficiali per strade, aeroporti e altre aree soggette a traffico

b 5/10 p. basaltico

D.o.P.: 6159-20-a

Granulometria	d/D	4/10
	Categoria	G _C 90/10
	Categoria	G _{25/15}
Contenuto in fini	Categoria	f ₁
Massa Volumica dei granuli	Dichiarato Mg/m ³	3,00
Indice di forma	Categoria	SI ₂₀
Coefficiente di appiattimento	Categoria	FI ₁₅
% superfici frantumate aggregato grosso	Categoria	C _{100/0}
Affinità ai leganti bituminosi aggregato grosso	Dichiarato % (6h - 24h)	95 - 85
Resist. alla frammentazione aggregato grosso	Categoria	LA ₁₅
Composizione	Dichiarato	basalto olivinico
Durabilità allo shock termico	Dichiarato	0,5
Resistenza allo shock termico	Dichiarato	V _{LA2}
Resistenza al gelo-disgelo	Categoria	F ₁
Resist. alla levigabilità per strati superficiali	Categoria	PSV ₄₇
Resistenza all'usura aggregato grosso	Categoria	M _{DE} 10
Resistenza abrasione superficiale	Categoria	AAV ₁₀
Analisi petrografica		Basalto alcalino olivinico
Qualità dei fini		NPD
Cloruri		NPD
Solfati solubili in acido		NPD
Zolfo totale		NPD
Resistenza all'abrasione pneumatici chiodati		NPD
Stabilità di volume - disintegrazione di silicato dicalcico delle scorie d'altoforno raffreddate ad aria		NPD
Stabilità di volume - disintegrazione ferrosa delle scorie d'altoforno raffreddate ad aria		NPD
Stabilità di volume degli aggregati di scorie d'acciaio		NPD
Sonnenbrand		NPD