

Vaccari Antonio Giulio S.p.A.

Stabilimento "Gualda" di Montecchio Maggiore (VI)

Giacimento presso il bacino di laminazione di Trissino e Tezze di Arzignano

17

1305-CPD-0576

EN 13043

Aggregati per miscele bituminose

P 4/8 pietrischetto

D.o.P.: 3019-18-a

Granulometria	d/D	4/8
	Categoria	G _c 90/15
	Categoria tipica	G _{20/15}
	Categoria	f _{0,5}
Contenuto in polveri	Dichiarato Mg/m ³	2,85
Massa Volumica dei granuli	Categoria	SI ₁₅
Indice di forma	Categoria	FI ₁₅
Coefficiente di appiattimento	Categoria	C _{50/10}
% superfici frantumate aggregato grosso	Dichiarato % (6h - 24h)	100 - 90
Affinità ai leganti bituminosi aggregato grosso	Categoria	LA ₂₀
Resist. alla frammentazione aggregato grosso	Dichiarato	carbonatica
Composizione	Dichiarato	0,4
Durabilità allo shock termico	Dichiarato	V _{LA2}
Resist. allo shock termico	Categoria	F ₁
Resist. al gelo-disgelo	Categoria	M _{pe} 15
Resistenza all'usura aggregato grosso	Categoria	AAV10
Resist. abrasione superficiale	Categoria	PSV ₄₄
Resist. alla levigabilità per strati superficiali	Rispetta i limiti DM 186 del 05/04/06	
Sostanze pericolose	Sabbia di natura prevalentemente carbonatica e in parte basaltica.	
Analisi petrografica		
Qualità dei fini		NPD
Resist. Abrasione pneumatici chiodati		NPD
Stabilità di volume - disintegrazione di silicato dicalcico delle scorie di altoforno raffreddate ad aria		NPD
Stabilità di volume - disintegrazione ferrosa delle scorie d'altoforno raffreddate ad aria		NPD
Stabilità di volume degli aggregati di scorie d'acciaio		NPD
Sonnenbrand		NPD
Caratteristiche aggiuntive non richieste dalla normativa:		
allo staccio da mm 5,6	passante (%) compreso tra	24-54