

Vaccari Antonio Giulio S.p.A.

Stabilimento "Gualda" di Montecchio Maggiore (VI)

Giacimento presso il bacino di laminazione di Trissino e Tezze di Arzignano

17

1305-CPD-0576

P 8/12 pietrisco**D.o.P.: 3061-18-a**

		EN 13242	EN 13043
Granulometria	d/D	8/12,5	8/12,5
	Categoria	G_C85-15	G_C90/20
		f₂	f_{0,5}
			2,84
Contenuto in fini		2,80	
Massa Volumica dei granuli	Dichiarato Ma/m ³	0,7	
Massa Volumica dei granuli s.s.a.	Dichiarato Mg/m ³	SI₂₀	SI₁₅
Assorbimento Acqua	Dichiarato %WA	FI₂₀	FI₁₅
Indice di forma	Categoria	C_{50/10}	C_{50/10}
Coefficiente di appiattimento	Categoria		100 - 90
% superfici frantumate aggregato grosso	Dichiarato % (6h - 24h)	LA₂₀	LA₂₀
Affinità ai leganti bituminosi aggregato grosso	Categoria		carbonatica
Resist. alla frammentazione aggregato grosso	Dichiarato		0,4
Composizione	Dichiarato		V_{LA2}
Durabilità allo shock termico	Dichiarato	F₁	F₁
Resist. allo shock termico	Dichiarato		AAV₁₀
Resist. al gelo-disgelo	Categoria	M_{DE15}	M_{DE15}
Resist. abrasione superficiale	Categoria		PSV₄₄
Resistenza all'usura aggregato grosso	Categoria	AS_{0,2}	
Resist. alla levigabilità per strati superficiali	Categoria		
Solfati solubili in acido	Categoria		
Sostanze pericolose	Rispetta i limiti DM 186 del 05/04/06		
Analisi petrografica	Sabbia di natura prevalentemente carbonatica e in parte basaltica.		

Qualità dei fini

Resist. Abrasione pneumatici chiodati

Stabilità di volume - disintegrazione di alligato di calcio delle scorie di altolito raffreddate ad aria

Stabilità di volume - disintegrazione ferrosa delle scorie d'allotolito raffreddate ad aria

Stabilità di volume degli aggregati di scorie d'acciaio

Sonnenbrand

NPD

NPD

NPD

NPD

NPD

NPD