

Vaccari Antonio Giulio S.p.A.

Stabilimento "Gualda" di Montecchio Maggiore (VI)

Giacimento presso il bacino di laminazione di Trissino e Tezze di Arzignano

17

1305-CPD-0576

P 8/12 pietrisco**D.o.P.: 3061-18-a**

		EN 13242	EN 13043
Granulometria	d/D	8/12,5	8/12,5
	Categoria	G_C85-15	G_C85/20
	Categoria	f₂	f_{0,5}
			2,84
Contenuto in fini	Dichiarato Mg/m ³		
Massa Volumica dei granuli	Dichiarato Mg/m ³	2,80	
Massa Volumica dei granuli s.s.a.	Dichiarato %WA	0,7	
Assorbimento Acqua	Categoria	SI₂₀	SI₁₅
Indice di forma	Categoria	FI₂₀	FI₁₅
Coefficiente di appiattimento	Categoria	C_{50/10}	C_{50/10}
% superfici frantumate aggregato grosso	Dichiarato % (6h - 24h)		100 - 90
Affinità ai leganti bituminosi aggregato grosso	Categoria	LA₂₀	LA₂₀
Resist. alla frammentazione aggregato grosso	Dichiarato		carbonatica
Composizione	Dichiarato		0,4
Durabilità allo shock termico	Dichiarato		V_{LA2}
Resist. allo shock termico	Dichiarato		F₁
Resist. al gelo-disgelo	Categoria	F₁	F₁
Resist. abrasione superficiale	Categoria		AAV₁₀
Resistenza all'usura aggregato grosso	Categoria	M_{DE}15	M_{DE}15
Resist. alla levigabilità per strati superficiali	Categoria		PSV₄₄
Solfati solubili in acido	Categoria	AS_{0,2}	
Sostanze pericolose	Rispetta i limiti DM 186 del 05/04/06		
Analisi petrografica	Sabbia di natura prevalentemente carbonatica e in parte basaltica.		
Qualità dei fini			NPD
Resist. Abrasione pneumatici chiodati			NPD
Stabilità di volume - disintegrazione di silicato dicalcico delle scorie di altiforno raffreddate ad aria			NPD
Stabilità di volume - disintegrazione ferrosa delle scorie d'altiforno raffreddate ad aria			NPD
Stabilità di volume degli aggregati di scorie d'acciaio			NPD
Sonnenbrand			NPD