

Vaccari Antonio Giulio S.p.A.

Stabilimento "Gualda" di Montecchio Maggiore (VI)

Giacimento presso il bacino di laminazione di Trissino e Tezze di Arzignano

17

1305-CPR-0576

EN 12620

Aggregati per calcestruzzo

g 5/15 ghiaino

D.o.P.: 3075-18-a

Granulometria	d/D	4/12,5
	Categoria	G _C 90/15
	Categoria tipica	G _T 15
Coefficiente di appiattimento	Categoria	FI ₁₅
Massa volumica dei granuli s.s.a.	Dichiarato MG/m ³	2,78
Assorbimento acqua	Dichiarato %WA	0,8
Contenuto in fini	Categoria	f _{1,5}
Cloruri	Dichiarato %C	<0,01
Solfati solubili in acido	Categoria	AS _{0,2}
Zolfo totale	Dichiarato %S	<0,01
Sostanza humica	Non passa il valore di soglia	
Resist. Gelo disgelo	Categoria	F ₁
Reattività alcali-silice	Categoria	NR/S - EP _{NR} - BM _{0,2}
Resistenza abrasione superficiale	Categoria	AAV ₁₀
Resistenza all'usura aggregato grosso	Categoria	M _{DE} 15
Resistenza alla frammentazione	Categoria	LA ₂₀
Sostanze pericolose	Rispetta i limiti DM 186 del 05/04/06	
Analisi petrografica	Sabbia di natura quasi completamente carbonatica e solo in piccola percentuale silicatica	

Indice di forma	NPD
Acido fulvico	NPD
Impurezze organiche leggere	NPD
Contenuto in conchiglie	NPD
Resistenza alla levigabilità	NPD
Resist. abrasione pneumatici chiodati	NPD
Costituenti di aggregati grossi riciclati	NPD
Contenuto di sifato sfiorabile degli aggregati riciclati	NPD
Influenza sui tempi di inizio presa del cemento (aggregati riciclati)	NPD
Contenuto di carbonato negli aggregati e riciclati	NPD
Stabilità di volume - ritiro per essiccamento	NPD
Costituenti che influenzano la stabilità di volume delle sorie d'altoforno raffreddate ad aria	NPD
Caratteristiche aggiuntive non richieste dalla normativa:	
allo staccio da mm 8	passante (%) compreso tra
	27-57