

Vaccari Antonio Giulio S.p.A.
stabilimento di Montecchio Maggiore (VI)
Cava Fitto (Vestenanova - VR)

18

1305-CPR-0576

EN 13043

Aggregati per miscele bituminose e trattamenti superficiali per strade, aeroporti e altre aree soggette a traffico

b 5/10 p. basaltico

D.o.P.: 3378-18-b

Granulometria	d/D	4/10
	Categoria	G _C 90/10
	Categoria tipica	G _{25/15}
Contenuto in fini	Categoria	f _{0,5}
Massa Volumica dei granuli	Dichiarato Mg/m ³	2,97
Indice di forma	Categoria	SI ₂₀
Coefficiente di appiattimento	Categoria	FI ₁₅
% superfici frantumate aggregato grosso	Categoria	C _{100/0}
Affinità ai leganti bituminosi aggregato grosso	Dichiarato % (6h - 24h)	100 - 90
Resist. alla frammentazione aggregato grosso	Categoria	LA ₁₅
Resist. alla levigabilità per strati superficiali	Categoria	PSV ₄₈
Resistenza all'usura aggregato grosso	Categoria	M _{DE} 20
Resistenza abrasione superficiale	Categoria	AAV ₁₀
Resistenza allo shock termico	Categoria	V _{LA4}
Durabilità allo shock termico	Dichiarato %	1,5
Composizione	Dichiarato	basalto olivino
Resistenza al gelo-disgelo		F ₁
Sostanze pericolose	Rispetta i limiti DM 186 05/04/06	
Analisi petrografica	Inerte di natura silicatica (basalti)	
Qualità dei fini		NPd
Resistenza all'abrasione pneumatici chiodati		NPd
Stabilità di volume - disintegrazione di silicato dicalcico delle scorie d'altoforno raffreddate ad aria		NPd
Stabilità di volume - disintegrazione ferrosa delle scorie d'altoforno raffreddate ad aria		NPd
Stabilità di volume degli aggregati di scorie d'acciaio		NPd
Sonnenbrand		NPd

Caratteristiche aggiuntive non richieste dalla normativa:

allo staccio da mm 8

passante (%) compreso tra

49-79