

Vaccari Antonio Giulio S.p.A.
stabilimento di Montecchio Maggiore (VI)
Cava Fitto (Vestenanova - VR)

18

1305-CPR-0576

EN 13043

Aggregati per miscele bituminose e trattamenti superficiali per strade, aeroporti e altre aree soggette a traffico

b 10/16 p. basaltico
D.o.P.: 3379-18-b

Granulometria	d/D	10/16
	Categoria	G _C 90/20
Contenuto in fini	Categoria	f _{0,5}
Massa Volumica dei granuli	Dichiarato Mg/m ³	2,94
Indice di forma	Categoria	SI ₂₀
Coefficiente di appiattimento	Categoria	FI ₁₅
% superfici frantumate aggregato grosso	Categoria	C _{100/0}
Affinità ai leganti bituminosi aggregato grosso	Dichiarato %	80-100
Resist. alla frammentazione aggregato grosso	Categoria	LA ₁₅
Resist. alla levigabilità per strati superficiali	Categoria	PSV ₄₈
Resistenza all'usura aggregato grosso	Categoria	M _{DE} 20
Resistenza abrasione superficiale	Categoria	AAV ₁₀
Resistenza allo shock termico	Dichiarato	V _{LA4}
Durabilità allo shock termico	Dichiarato	1,5
Composizione	Dichiarato	basalto olivinico
Resistenza al gelo-disgelo		F ₁
Sostanze pericolose	Rispetta i limiti DM 186 05/04/06	
Analisi petrografica	Inerte di natura silicatica (basalti)	

Qualità dei fini
Resistenza all'abrasione pneumatici chiodati
Stabilità di volume - disintegrazione di silicato dicalcico delle scorie d'altoforno raffreddate ad aria
Stabilità di volume - disintegrazione ferrosa delle scorie d'altoforno raffreddate ad aria
Stabilità di volume degli aggregati di scorie d'acciaio
Sonnenbrand

NPD
NPD
NPD
NPD
NPD
NPD

Caratteristiche aggiuntive non richieste dalla normativa:

allo staccio da mm 16	passante (%) compreso tra	90-100
allo staccio da mm 14	passante (%) compreso tra	68-98
allo staccio da mm 12,5	passante (%) compreso tra	40-70