

Vaccari Antonio Giulio S.p.A.

stabilimento di Montecchio Maggiore (VI)

Giacimento presso il bacino di laminazione di Trissino e Tezze di Arzignano

17

1305-CPR-0576

EN 13043

Aggregati per miscele bituminose

Sabbia 0/4

D.o.P.: 3368-18-a

Granulometria	d/D	0/4
	Categoria	G _A 90
	Categoria tipica	G _{TC} 10
Massa Volumica dei granuli	Dichiarato Mg/m ³	2,85
Contenuto in fini	Categoria	f ₁₆
Qualita' dei fini (MB)	Dichiarato g/kg	0,8
Composizione chimica	Dichiarato	carbonatica
Affinità ai leganti bituminosi aggregato grosso	Dichiarato % (6h - 24h)	100 - 90
Resist. al gelo-disgelo	Categoria	F ₁
Sostanze pericolose	Rispetta i limiti DM 186 del 05/04/06	
	Sabbia di natura quasi completamente carbonatica e solo in piccola percentuale silicatica	
Analisi petrografica		

Impurezze organiche leggere

Acido fulvico

Indice di forma

Coefficiente di appiattimento

Contenuto in conchiglie

Resistenza allo shock termico

Percentuale di superfici frantumate aggregato grosso

Resistenza alla frammentazione aggregato grosso

Resistenza all'usura aggregato grosso

Resist. alla levigabilità per strati superficiali

Resistenza all'abrasione superficiale

Resist. abrasione pneumatici chiodati

Contenuto di carbonato

Costituenti di aggregati grossi riciclati

Contenuto di solfato idrosolubile degli aggregati riciclati

Influenza sul tempo di presa del cemento (riciclati)

Contenuto di carbonato negli aggregati riciclati

Stabilità di volume - ritiro per essiccamento

Stabilità di volume - disintegrazione di silicato dicalcico delle sorie d'altoforno raffreddate ad aria

Stabilità di volume - disintegrazione ferrosa delle sorie d'altoforno raffreddate ad aria

Stabilità di volume degli aggregati di sorie d'acciaio

Costituenti che influenzano la stabilità di volume della scoria d'altoforno raffreddata ad aria

Sonnenbrand

NPD

NPD

NPD

NPD

NPD

NPD

NPD

NPD

NPD

NPD

NPD

NPD

NPD

Caratteristiche aggiuntive non richieste dalla normativa:

allo staccio da mm 4	passante (%) compreso tra	93-100
allo staccio da mm 2	passante (%) compreso tra	56-76
allo staccio da mm 0,063	passante (%) compreso tra	8-14