

Vaccari Antonio Giulio S.p.A.

Stabilimento "Gualda" di Montecchio Maggiore (VI)

Giacimento presso il bacino di laminazione di Trissino e Tezze di Arzignano

17

1305-CPR-0576

EN 12620

Aggregati per calcestruzzo

ghiaia mista 0/25

8D.o.P.: 3393-18-a

Granulometria	d/D	0/22,4
	Categoria	G _A 85
Massa volumica	Dichiarato Mg/m ³	3,11
Assorbimento acqua	Dichiarato %WA	1,5
Contenuto in fini	Categoria	f ₃
Cloruri	Dichiarato %C	<0,01
Solfati solubili in acido	Categoria	AS _{0,2}
Zolfo totale	Dichiarato %S	<0,01
Sostanza humica	Non passa il valore di soglia	
Resist. Gelo disgelo	Categoria	F ₁
Resistenza abrasione superficiale	Categoria	AAV ₁₀
Resistenza all'usura aggregato grosso	Categoria	M _{DE15}
Reattività alcali-silice	Categoria	NR/S - EPNR - BM _{0,2}
Sostanze pericolose	Rispetta i limiti DM 186 del 05/04/06	
Analisi petrografica	Sabbia di natura quasi completamente carbonatica e solo in piccola percentuale silicatica	

Acido fulvico

Impurezze organiche leggere

Indice di forma

Coefficiente di appiattimento

Resistenza alla frammentazione

Contenuto in conchiglie

Resistenza alla levigabilità

Contenuto di carbonato

Resist. abrasione pneumatici chiodati

Costituenti di aggregati grossi riciclati

Contenuto di solfato idrosolubile degli aggregati riciclati

Influenza sul tempo di inizio presa del cemento (aggregati riciclati)

Contenuto di carbonato negli aggregati e riciclati

Stabilità di volume - ritiro per essiccazione

Costituenti che influenzano la stabilità di volume delle sctorie d'altoforno raffreddate ad aria

NPD

NPD

NPD

NPD

NPD

NPD

NPD

NPD

NPD

NPD

NPD

NPD

NPD

NPD

NPD

Caratteristiche aggiuntive non richieste dalla normativa:

allo staccio da mm 11,2

allo staccio da mm 2

passante (%) compreso tra

passante (%) compreso tra

50-90

20-60