

Vaccari Antonio Giulio S.p.A.

stabilimento di Marano Vicentino (VI)

Giacimento alluvionale in prevalenza carbonatico

13

1305-CPR-0577

EN 12620

Aggregati per calcestruzzo

g 8/12 Ghiaino

D.o.P.: 2002-18-a

Granulometria	d/D	4/10
	Categoria	G _C 85/20
Coefficiente di appiattimento	Categoria	FI ₁₅
Massa Volumica dei granuli s.s.a.	Dichiarato Mg/m ³	2,77
Assorbimento Acqua	Dichiarato %WA	0,9
Contenuto in fini	Categoria	f _{1,5}
Resist. alla frammentazione	Categoria	LA ₂₀
Cloruri	Dichiarato %C	<0,01
Solfati solubili in acido	Categoria	AS _{0,2}
Zolfo totale	Dichiarato %S	<0,01
Sostanza humica	Non passa il valore di soglia	
Resist. Gelo disgelo	Categoria	F ₁
Reattività alcali-silice	Categoria	NR - EP _{NR} - BM _{0,1}
Resistenza abrasione superficiale	Categoria	AAV ₁₀
Resistenza all'usura aggregato grosso	Categoria	M _{DE10}
Sostanze pericolose	Rispetta i limiti DM 186 del 05/04/06	
Analisi petrografica	Inerte di natura prevalentemente carbonatica e solo in piccola parte silicatica	
Indice di forma		NPD
Impurezze organiche leggere		NPD
Acido fulvico		NPD
Contenuto in conchiglie		NPD
Resistenza alla levigabilità		NPD
Resist. abrasione pneumatici chiodati		NPD
Costituenti di aggregati grossi riciclati		NPD
Contenuto di solfato idrosolubile degli aggregati riciclati		NPD
Influenza sui tempi di inizio presa del cemento (aggregati riciclati)		NPD
Stabilità di volume - ritiro per essiccamento		NPD
Costituenti che influenzano la stabilità di volume delle sorie d'altiforno raffreddate ad aria		NPD