

Vaccari Antonio Giulio S.p.A.

stabilimento di Marano Vicentino (VI)

Giacimento alluvionale in prevalenza carbonatico

13

1305-CPR-0577

EN 12620

Aggregati per calcestruzzo

g 3/6 Ghiaino

D.o.P.: 2003-18-a

Granulometria	d/D	2/6,3
	Categoria	G _C 85/20
Massa Volumica dei granuli s.s.a.	Dichiarato Mg/m ³	2,81
Assorbimento Acqua	Dichiarato %WA	0,8
Contenuto di polveri	Categoria	f _{1,5}
Resist. alla frammentazione	Categoria	LA ₂₀
Cloruri	Dichiarato %C	<0,01
Solfati solubili in acido	Categoria	AS _{0,2}
Zolfo totale	Dichiarato %S	<0,01
Sostanza humica	Non passa il valore di soglia	
Resist. Gelo disgelo	Categoria	F ₁
Reattività alcali-silice	Categoria	NR - EP _{NR} - BM _{0,1}
Resistenza abrasione superficiale	Categoria	AAV ₁₀
Resistenza all'usura aggregato grosso	Categoria	M _{DE10}
Sostanze pericolose	Rispetta i limiti DM 186 del 05/04/06	
Analisi petrografica	Inerte di natura prevalentemente carbonatica e solo in piccola parte silicatica	
impurezze organiche leggere		NPD
Acido tannico		NPD
Indice di torra		NPD
Coefficiente di appiattimento		NPD
Contenuto in conchiglie		NPD
Resist. alla levigabilità		NPD
Resist. Abrasione pneumatici chiodati		NPD
Costituenti di aggregati grossi riciclati		NPD
Contenuto di solfato idrosolubile negli aggregati riciclati		NPD
Influenza sul tempo di inizio di presa del cemento (riciclati)		NPD
Stabilità di volume - nitro per essiccamento		NPD
Costituenti che influenzano la stabilità di volume della sctoria d'attorno rattriddata ad ania		NPD