

Vaccari Antonio Giulio S.p.A.
stabilimento di Marano Vicentino (VI)
Giacimento alluvionale in prevalenza carbonatico

13

1305-CPR-0577

p 8/12 pietrisco
D.o.P.: 2061-18-a

Granulometria	d/D	EN 12620	EN 13043
		6,3/12,5	6,3/12,5
	Categoria	G _c 85/20	G _c 90/10
	Categoria tipica	G _r 15	
Indice di forma	Categoria	SI ₁₅	SI ₁₅
Coefficiente di appiattimento	Categoria	FI ₁₅	FI ₁₅
Contenuto in fini	Categoria	f _{1,5}	f _{0,5}
Massa Volumica dei granuli	Dichiarato Mg/m ³		2,8
Massa Volumica dei granuli s.s.a.	Dichiarato Mg/m ³	2,76	
Absorbimento Acqua	Dichiarato %WA	0,8	
% superfici frantumate aggregato grosso	Categoria		C _{50/10}
Affinità ai leganti bituminosi aggregato grosso	Dichiarato % (6h - 24h)		100 - 90
Resist. alla frammentazione aggregato grosso	Categoria	LA ₂₀	LA ₂₀
Composizione	Dichiarato		carbonatica
Cloruri	Dichiarato %C	<0,01	
Solfati solubili in acido	Categoria	AS _{0,2}	
Zolfo totale	Dichiarato %S	<0,01	
Sostanza humica	Non passa il valore di soglia		
Durabilità allo shock termico	Dichiarato		0,6
Resist. allo shock termico	Dichiarato		V _{LA4}
Resist. Gelo disgelo	Categoria	F ₁	F ₁
Resistenza all'usura aggregato grosso	Categoria	M _{TC} 15	M _{TC} 15
Resist. alla levigabilità per strati superficiali	Categoria	PSV ₄₂	PSV ₄₂
Resist. abrasione superficiale	Categoria	AAV ₁₀	AAV ₁₀
Reattività alcali-silice	Categoria	NR - EP _{Nr} - BM _{0,1}	
Sostanze pericolose	Rispetta i limiti DM 186 del 05/04/06		
Analisi petrografica	Inerte di natura prevalentemente carbonatica e solo in piccola parte silicatica		
Impurezze organiche leggere	NPD		
Contenuto in conchiglie	NPD		
Qualità dei fini			NPD
Resist. Abrasion pneumatici chiodati	NPD		NPD
Costituenti di aggregati grossi riciclati	NPD		
Contenuto di sottili dissolvibili degli aggregati riciclati	NPD		
Influenza sul tempo di inizio presa del cemento (aggregati riciclati)	NPD		
Stabilità di volume -ritiro per essiccamento	NPD		
Costituenti che influenzano la stabilità di volume della sctoria d'altifornio raffreddata ad aria	NPD		
Stabilità di volume - disintegrazione ferrosa delle sctorie d'altifornio raffreddate ad aria	NPD		NPD
Stabilità di volume degli aggregati di sctorie d'acciao	NPD		NPD
Sonnenbrand	NPD		NPD
Caratteristiche aggiuntive non richieste dalla normativa:			
allo staccio da mm 12,5	passante (%) compreso tra	92-100	92-100
allo staccio da mm 10	passante (%) compreso tra	60-90	60-90
allo staccio da mm 8	passante (%) compreso tra	20-50	13-43