

Conglomerato bituminoso ad elevato tenore di vuoti

CB 12,5 usura PMB 10/40-70

Impianto di Montecchio Maggiore

D.o.P.: 4390-16-b

Requisiti generali + requisiti empirici

Contenuto di vuoti		
-massimo		Vmax9
-minimo		Vmin4,5
Minimo di vuoti riempiti da bitume		VFBmin60
Massimo di vuoti riempiti da bitume		VFBmax80
Vuoti nell'aggregato minerale		VMamin14
Sensibilità all'acqua		ITSR _{NR}
Temperatura della miscela		140 °C - 180 °C
Granulometria (passante)	Staccio da 16 mm	98 - 100
	Staccio da 12,5 mm	90 - 100
	Staccio da 8 mm	55 - 75
	Staccio da 4 mm	27 - 47
	Staccio da 2 mm	22 - 29
	Staccio da 0,5 mm	10 - 24
	Staccio da 0,25 mm	8 - 18
	Staccio da 0,063 mm	4,5 - 10,5
Contenuto di legante sul peso della miscela		B _{min4,8}
Perdita di granuli		NPD
Permeabilità orizzontale/verticale		NPD/NPD
Drenaggio del legante		NPD
Reazione al fuoco		NPD
Sostanze pericolose		NPD