
Vaccari Antonio Giulio S.p.A.**21****1305-CPR-0804**

EN 13108-1**Conglomerato bituminoso prodotto a caldo per strade ed altre aree soggette a traffico****CB 12 usura 50/70****Impianto di Montecchio Maggiore****D.o.P.: 4646-21-a**

Requisiti generali + requisiti empirici

Temperatura della miscela		140 °C - 180 °C
Granulometria (passante)	Staccio da 20 mm	98 - 100
	Staccio da 12,5 mm	90 - 100
	Staccio da 8 mm	68 - 88
	Staccio da 4 mm	37 - 57
	Staccio da 2 mm	26 - 46
	Staccio da 0,5 mm	10 - 24
	Staccio da 0,25 mm	8 - 18
	Staccio da 0,063 mm	4,5 - 10,5
Contenuto di legante sul peso della miscela		B _{min} 4,7