

Vaccari Antonio Giulio S.p.A.
 stabilimento di Montecchio Maggiore (VI)
Cava Fitto (Vestenanova - VR)

18

1305-CPR-0576

EN 13043

**Aggregati per miscele bituminose e trattamenti superficiali per strade, aeroporti e altre
 aree soggette a traffico**

b 5/10 p. basaltico**D.o.P.: 3378-18-b**

Granulometria	d/D	4/10
	Categoria	G_C 90/10
Granulometria tipica (UNI EN 13043)	Categoria tipica	G_{25/15}
	allo staccio da mm 8 passante (%) compreso tra	49-79
Contenuto in fini	Categoria	f_{0,5}
Massa Volumica dei granuli	Dichiarato Mg/m ³	2,91 3,01
Indice di forma	Categoria	SI₂₀
Coefficiente di appiattimento	Categoria	FI₁₅
% superfici frantumate aggregato grosso	Categoria	C_{100/0}
Affinità ai leganti bituminosi aggregato grosso	Dichiarato % (6h - 24	100 - 80
Resist. alla frammentazione aggregato grosso	Categoria	LA₁₅
Resist. alla levigabilità per strati superficiali	Categoria	PSV₅₀
Resistenza all'usura aggregato grosso	Categoria	M_{DE}15
Resistenza abrasione superficiale	Categoria	AAV₁₀
Resistenza allo shock termico	Categoria	V_{LA1}
Durabilità allo shock termico	Dichiarato %	1,2
Composizione	Dichiarato	basalto olivinico
Resistenza al gelo-disgelo		F₁
Sostanze pericolose	Rispetta i limiti DM 186 05/04/06	
Analisi petrografica	Inerte di natura silicatica (basalti)	