

Vaccari Antonio Giulio S.p.A.
 stabilimento di Montecchio Maggiore (VI)
Cava Fitto (Vestenanova - VR)

18**1305-CPR-0576****EN 13043**

Aggregati per miscele bituminose e trattamenti superficiali per strade, aeroporti e altre aree soggette a traffico

b 10/16 p. basaltico**D.o.P.: 3379-18-b**

Granulometria	d/D	10/16
Granulometria tipica (UNI EN 13043)	Categoria	G_c90/20
	allo staccio da mm 16 passante (%) compreso tra	94-100
	allo staccio da mm 14 passante (%) compreso tra	68-98
	allo staccio da mm 12,5 passante (%) compreso tra	40-70
Contenuto in fini	Categoria	f_{0,5}
Massa Volumica dei granuli	Dichiarato Mg/m ³	2,93 3,03
Indice di forma	Categoria	SI₂₀
Coefficiente di appiattimento	Categoria	FI₁₅
% superfici frantumate aggregato grosso	Categoria	C_{100/0}
Affinità ai leganti bituminosi aggregato grosso	Dichiarato % (6h - 24h)	100 - 80
Resist. alla frammentazione aggregato grosso	Categoria	LA₁₅
Resist. alla levigabilità per strati superficiali	Categoria	PSV50
Resistenza all'usura aggregato grosso	Categoria	M_{DE}15
Resistenza abrasione superficiale	Categoria	AAV₁₀
Resistenza allo shock termico	Dichiarato	V_{LA1}
Durabilità allo shock termico	Dichiarato	1,2
Composizione	Dichiarato	basalto olivino
Resistenza al gelo-disgelo		F₁
Sostanze pericolose	Rispetta i limiti DM 186 05/04/06	
Analisi petrografica	Inerte di natura silicatica (basalti)	