

1305

Vaccari Antonio Giulio S.p.A.

stabilimento di Montecchia di Crosara (VR)

Cava Bosco Lauri (Montecchia di Crosara)

20

1305-CPR-0073

sabbia 0/4 basaltica

D.o.P.: 6337-20-a

		EN13242		EN13043	
Granulometria	d/D	0/4		0/4	
	Categoria	G _F 85		G _A 90	
Granulometria tipica (UNI EN 13242-13043):	Categoria	G _{TF20}		G _{TC20}	
	allo staccio da mm 4 passante (%) compreso tra	95 - 100		95 - 100	
	allo staccio da mm 2 passante (%) compreso tra	57 - 97		57 - 97	
	allo staccio da mm 0,063 passante (%) compreso tra	8,9 - 16,9		9,9 - 15,9	
Contenuto in fini	Categoria	f ₂₂		f ₂₂	
Massa Volumica dei granuli	Dichiarato Mg/m ³			2,97	3,07
Massa Volumica dei granuli s.s.a.	Dichiarato Mg/m ³	2,90	3,00		
Assorbimento Acqua	Dichiarato %WA	0,77	0,87		
Qualità dei fini (MB)	Dichiarato g/kg	4,1	5,1	4,1	5,1
Composizione	Dichiarato			basalto olivinico	
Solfati solubili in acido	Categoria	AS _{0,2}			
Zolfo totale	Categoria	S ₁			
Sostanza humica		Non passa il valore di soglia			
Durabilità allo shock termico	Dichiarato			0,5	
Resistenza allo shock termico	Dichiarato			V _{LA2}	
Resistenza al gelo-disgelo	Categoria	F ₁		F ₁	
Analisi petrografica		Basalto alcalino olivinico			